

Omschrijving

Seal-it® 646 EPDM SPRAYBOND DCM is een hoogwaardige, hittebestendige en verspuitbare contactlijm die speciaal is ontwikkeld voor het verlijmen van EPDM dakbanen op verschillende daken, waaronder beton, de meeste isolatieplaten, hout, triplex en cementgebonden platen.

Toepassingen

- Zeer hoogwaardige contactlijm voor het verlijmen van zowel Amerikaans als Europees EPDM rubber op zichzelf en verschillende ondergronden, waaronder MDF, spaanplaat, multiplex, OSB-plaat en andere houtplaatmaterialen, evenals isolatieplaat, beton, metselwerk, baksteen, de meeste metalen en de onderlinge verlijming hiervan. (niet geschikt op vinyl, EPS en polystyreen)
- Door het hoge vaste stoffen- en rubbergehalte is deze lijm extreem sterk en te gebruiken op onder andere daken van zowel tuinhuizen, dakkapellen als op grote industriële daken.



Eigenschappen

- Droogt extreem snel
- Voor verlijmingen van kleine tot grote EPDM banen.
- Vormt een duurzame hechting tussen EPDM en allerlei soorten ondergronden.
- Verstelbare / regelbaar sproeipatroon
- Gemakkelijk aan te brengen m.b.v. onze SEAL-IT® 580 SPRAYGUN
- Temperatuurbestendigheid van -30°C tot 90°C
- Kant en klaar, 1-component.
- Uitstekend UV-, weer-, water-, vocht- en verouderingsbestendig.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 500ml aerosol	22 liter drukvat
Transparant	SI-646-0000-500	SI-646-0000-022

Overige verpakkingen op aanvraag.

Technische productgegevens

Basis	SBR Rubber		
Vaste stof gehalte	%		27%
Flash-off tijd (minimaal)	Min.	23°C/55%RV	1-3
Open tijd	Min.	23°C/55%RV	40
Verbruik aerosol	m ²		2,5
Verbruik Drukvat	m ²		130
Type spray			web
Applicatie			2-zijdig

Applicatie instructies

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen +5°C en +30°C.
- Bevestig de slang stevig op het spuitpistool. Bevestig het andere uiteinde van de slang op de bus. Zorg ervoor dat de verbindingen stevig vast zitten. Open het ventiel op het drukvat langzaam en volledig, controleer tijdens dit proces op lekken. Ontgrendel de trekker van het spuitpistool om te beginnen met spuiten.
- Controleer voor gebruik de compatibiliteit door wat lijm op het substraat te spuiten. Dit product kan sommige substraten aantasten.
- Voor gebruik SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM goed schudden en / of mengen.
- Ondergronden / hechtvlakken vrijmaken van loszittende bestanddelen, met behulp van een geschikte borstel, alvorens SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM wordt aangebracht.
- Ondergronden / hechtvlakken moeten droog, zuiver, schoon, vet- en stofvrij, verdraagzaam en draagkrachtig zijn.
- Spuit SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM op een afstand van ongeveer 10-20 cm onder een hoek van 90 graden op het oppervlak en breng een uniforme, gelijkmatige laag lijm aan om 80% tot 100% dekking van het oppervlak te verkrijgen. Spuit indien nodig nog een laag lijm op plaatsen waar meer lijm nodig lijkt te zijn.
- Spuit beide te verlijmen oppervlakken in, één oppervlak verticaal en het andere oppervlak horizontaal.
- Laat SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM 1 tot 3 minuten open (tot er geen lijm op de vinger blijft plakken) alvorens de ingespoten delen met elkaar te verlijmen.
- Hecht oppervlakken aan elkaar en druk met voldoende druk samen. Een wals wordt aanbevolen om een gelijkmatige druk uit te oefenen om maximale sterkte te bereiken. Laat de lijm 24 uur volledig uitharden.
- Als de tuit verstopt, draai deze uit het pistool en reinig dit met een oplosmiddel zoals thinner of aceton. Gebruik geen pin op de opening van de tuit.



Drukvat verwisselen en opslag

Draai de klep op het drukvat naar de uit-stand, spuit de resterende lijm uit de slang, koppel de spuitslang en het pistool los van het drukvat. Sluit de spuitslang weer aan op een nieuw drukvat en spuit uit een beetje door.

Als u ervoor kiest om de slang en het spuitpistool op het drukvat te laten, laat u de klep op het drukvat open. Koppel de slang / het pistool niet los van het drukvat. Sluit en vergrendel vervolgens het spuitpistool.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel, droog en rechtop opslaan, tussen +5°C en +25°C, 12 maanden houdbaar, na productiedatum.

Beperkingen & aanbevelingen

Niet geschikt voor o.a. zacht PVC, EPS, PIR en XPS. Voor het gebruik SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM altijd vooraf testen op ondergrond voor hechting en verdraagzaamheid.

Veiligheid & gezondheid

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM gesloten en buiten bereik van kinderen op een veilige plek opslaan. Niet roken en/of in de nabijheid van open vuur verwerken. In goed geventileerde omstandigheden / ruimten verwerken. Handschoenen, veiligheidsbril en geschikte werkkleding dragen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie & aansprakelijkheid

Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

