

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31 (0)10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl

# HOUTPLAMUUR

## Productomschrijving

Woodcap Repairs Houtplamuur – is een zeer divers inzetbare 1-K-plamuur op basis van acrylaat-dispersie voor werkzaamheden op schildergebied en renovatiegebied. Het heeft een uitstekende hechting op hout maar kan ook voor vele verschillende andere ondergronden zoals bijv. steen, pleister, gips, beton, hout en metaal worden gebruikt.

## Toepassing - Binnen

- Vullen en repareren van scheuren, gaten, naden en spleten in plafonds, wanden rondom deuren en ramen, kleine krassen en lakschaden.
- Voor het creëren van een fijner en minder absorberend oppervlak, poriën en oneffenheden worden glad gemaakt.
- Voegen, breuken en sporen van verwerking in hout, zoals bijv. ramen, deuren en kozijnen vóór het overschilderen.

## Verwerking

- De ondergrond moet schoon, droog en vrij van stof, vet en losse deeltjes zijn.
- Geverfde oppervlakken moeten schoon en geschuurd zijn.
- Metalen oppervlakken tegen roest beschermen.
- De plamuur direct met een plamuurmes uit de tube/emmer aanbrengen en gladstrijken.
- Na 1 – 2 uur/20°C droogtijd (afhankelijk van de laagdikte) kan de plamuur geschuurd en overschilderd worden.

## TIP: TUBE VOOR GEBRUIK KNEDEN!

Ook leverbaar in emmers.

## Aanwijzingen voor gebruik

- Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
- Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.

Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om een test te verrichten voordat het product wordt gebruikt.

## Technische gegevens

Kleur:	Wit
Soortelijk gewicht:	1,8 g/l cm <sup>3</sup>
Verwerkingstemperatuur:	+10° C – +20° C. Niet verwerken bij temperaturen < +7° C
Droogtijd:	Schuurbaar na ca. 1 – 2 uur/+20° C. Compleet droog 24 uur/+20° C
Basis:	Acrylaat-dispersie
Reiniging:	Water

